INFO

Двухкомпонентный антикоррозионный реактивный грунт 2K CP 590 "washprimer". Его можно наносить в один слой толщины до 30μм благодаря наличию в нем специальных поливиниловых смол с добавлением антикоррозионных субстанций. Является великолепным грунтом для покрытия стальных, алюминиевых, оцинкованных и пр. поверхностей. Представляет из себя идеальную основу для большинства известных промышленных и автомобильных красок, которые так же можно наносить способом "мокрое по мокрому". Быстро сохнет, легко шлифуется. Благодаря быстрому высыханию пригоден для мелких и быстрых ремонтов. Реагирует на ржавчину образованием антикоррозионного слоя.

PROFIX

Техническая информация

Характеризуется хорошими адгезионными свойствами, быстрым высыханием и затвердением, а также простотой в применении.

Пропорции смешивания

100 частей: **CP 590;**
50 частей: отвердителя **CP245;**

Способ нанесения

Пистолет - распылитель. Диаметр сопла: 1,6÷1,8 мм;
Давление воздуха: 3,5÷4,5 бар

Время высыхания

При t 20°C, влажности 65%;

На прилипание пыли	10 мин.
На прикосновение	20 мин.

Внимание

На грунт нельзя наносить полиэстровые материалы.

Сроки хранения

мин. 24 месяца в закрытой упаковке

Цвет

бежевый

Вязкость при распылении

20÷25s
DIN Cup 4mm

Производительность

При толщине 30μm: 7÷8 м²/л

Плотность

1,05 г/см³

Упаковка

1 л упаковано по 6 шт.

VOC готовой продукции

2004/42/WE/IIB(c)(780)<780

G.1.6

Для вопросов: **info@multichem.pl**

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.